



**REX INDUSTRIE-PRODUKTE  
GRAF VON REX GMBH**

Telefon +49(0) 7907 / 9620-0  
Telefax +49(0) 7907 / 9620-80  
e-mail: [info@rex-industrie-produkte.de](mailto:info@rex-industrie-produkte.de)  
[www.rex-industrie-produkte.de](http://www.rex-industrie-produkte.de)

## Technische Daten

### **rex-thermoglas-Gewebe 660 Alfol 10 µ geprägt D**

Zusammensetzung	:	100 % E-Glas-Gewebe	
		einseitig mit einer 10µ Aluminiumfolie kaschiert	
Gewicht roh:		660 g/m <sup>2</sup>	± 10 %
Beschichtung :		110 g/m <sup>2</sup>	± 10 %
Standardbreiten	:	1000 mm	± 20 mm
Dicke	:	0,7 mm	± 0,2 mm

### **Konstruktion**

Bindung	:	Atlas 1/7	
Kette	:	204 tex	
Schuss	:	204 tex	
Fadenzahl Kette	:	16 Fd/cm	± 1 Fd
Fadenzahl Schuss	:	15 Fd/cm	± 1 Fd

### **Reißfestigkeit**

Kette	:	> 6000 N/5 cm
Schuss	:	> 5500 N/5 cm

Einsatztemperatur:	:	Gewebe bis 500 °C (kurzfristig 600 °C)
		Verklebung bis 180 °C
		Aluminiumfolie bis 600 °C

Die Aussagen, Angaben und Daten erfolgen nach bestem Wissen, wurden, soweit möglich, durch Versuche ermittelt und gelten als unverbindliche Beratung. Wir empfehlen, in Zweifelsfällen einen den örtlichen Verhältnissen angepassten Test durchzuführen. Stand 03/2011