

Armaflex® SF990 Adhesive

DET AVANCEREDE MILJØVENLIGE
KLÆBEMIDDEL TIL INSTALLATIONER
MED ARMAFLEX®



- Miljøvenligt klæbemiddel uden opløsningsmidler
- Ingen lugt og ingen dampe
- Opfylder kravene til bæredygtige bygninger
- Kan kun anvendes af installatører, der er uddannet af Armacell

- Til driftstemperaturer mellem -30 °C og +100 °C
- Vandbaseret dispersionsklæbemiddel
- Ikke farligt stof

Tekniske data - Armaflex SF990

| | |
|-------------------------------|--|
| Kort beskrivelse | Vandbaseret enkomponent-klæbemiddel. Specielt udviklet til behandling af Armaflex-isoleringsmaterialer på basis af syntetisk gummi med undtagelse af HT/Armaflex og Armaflex Ultima i bygninger. |
| Materialetype | Dispersionsklæbemiddel uden opløsningsmidler på basis af syntetisk latex. |
| Farve | mørkegrå |
| Materiale, specialoplysninger | flydende |
| Anvendelser | Limning af Armaflex-isoleringsmaterialer på basis af syntetisk gummi med undtagelse af HT/Armaflex og Armaflex Ultima. |
| Samling | Se venligst installationsvejledninger / produktdata. Den maksimale relative luftfugtighed er 70 %. Der bør ikke udføres arbejde på anlæg eller områder, der er udsat for stærkt sollys eller høje vindhastigheder. Klæbemidlet påføres med en pensel i et tyndt, jævnt lag på begge de overflader, der skal limes sammen. Klæbemidlet opnår fuld styrke efter 72 timer. Systemet bør ikke betjenes i dette tidsrum, og selvklæbende bånd eller beskyttelsesbelægninger bør ikke påsættes, før de 72 timer er gået. Der findes en detaljeret påføringsvejledning. |
| Bemærkninger | Påføringen af Armaflex SF990 må kun udføres af autoriserede brugere. Praktisk instruktion og vejledning fra Armacells salgskonsulent er obligatorisk, før påføringen påbegyndes! |

| Egenskab | Værdi/vurdering | Særlige bemærkninger |
|--|--|--|
| Temperaturområde | | |
| Temperaturområde | max. medietemperatur | +100 °C |
| | min. medietemperatur | -30 °C |
| Procestemperatur | Ideelt mellem +20 °C og +30 °C | |
| Andre tekniske egenskaber | | |
| Flydning | Mindsteforbrug med klæbemiddel påført på begge overflader: 3-4 m ² / l | Disse tal er kun vejledende. |
| Opbevaring og lagringsholdbarhed | 6 måneder i lukket, original beholder. | På et køligt (fortrinsvis ikke under +15 °C og over +30 °C) og tørt sted. Skal beskyttes mod temperaturer under +5 °C! |
| Aldringsstabilitet | Meget god | |
| Modstandsdygtighed over for vejrlig | Meget god | |
| Forbehandling af den overflade, der skal limes | Rengør snavsede overflader og Armaflex-overfladen med Armaflex Cleaner. Kompatibilitet med underlag: Meget god vedhæftning til metalunderlag, undtagen galvaniserede overflader. Kompatibiliteten med farvebelagte overflader med klæbemiddel skal testes. | |
| Transportklasser | Ikke farligt stof iflg. gældende transportregulativer. | |
| Genanvendelse | Tildeling af en affaldskode i henhold til Det Europæiske Affaldskatalog skal foretages efter aftale med det regionale affaldsdeponeringsselskab. Læs mere i det relevante sikkerhedsdatablad. | Alle rester skal fjernes fra emballagen, og når denne er helt tømt, skal den bortskaffes i overensstemmelse med bestemmelserne for bortskaffelse af affald. Emballage, der ikke er fuldstændigt tømt, skal bortskaffes som angivet af det regionale affaldsdeponeringsselskab. |
| Arbejdstid | ved 20 °C, 55 %: 1. Minimum tørretid (luftningstid): ca. 12-60 minutter 2. Kontaktvedhæftningstid: ca. 5-10 minutter. 3. Hærdningstid: 72 timer | Kontaktvedhæftningstiden afhænger af mængden og indeklimaforholdene. Driften må først startes efter udløb af hærdningstiden. |

Alle data og tekniske oplysninger er baseret på resultater opnået under typiske anvendelsesbetingelser. Læsere af disse oplysninger skal, af hensyn til egen interesse og eget ansvar, i rette tid afklare med os, om dataene og oplysningerne gælder for det tilsigtede anvendelsesområde. Installationsvejledning findes i vores Armaflex-installationsmanual. Ved nogle kølemidler kan udløbstemperaturen overskride +110 °C. Kontakt vores salgskonsulent for yderligere oplysninger.

Armaflex SF990 klæbemiddel



| Kode | Artikelbeskrivelse | Stk./karton |
|----------------------|---|-------------|
| ADH-SF990/0,8 | Armaflex Ultima klæbemiddel SF990, 0,8 liter beholder | 12 |

